



FICHE CARRIERE

CADA 8

[MATACOUTA]



DESRIPTIF

CADA 8 est une ardoise gris foncé tirant sur le noir, fine, très plane, d'épaisseur 3,8 mm pouvant être fabriquée dans les épaisseurs 4,5 et 5 mm.


FORMATS : de 27 x 18 à 40 x 25.

PRODUCTEUR : PIZARRAS MATACOUTA S.A.

CARRIÈRE : AURORA

Les ardoises CADA 8 sont conformes à la norme EN 12 326-1 et sont certifiées NF 228.



 L'ardoise naturelle <small>SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT</small>	REFERENCE CARRIERE 8	TRI	NF <input type="checkbox"/> NORMALE <input type="checkbox"/> FINE <input type="checkbox"/> FORTE <input type="checkbox"/> EXTRA FORTE <input type="checkbox"/> RONDE <input type="checkbox"/> ROMBO <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> HEBRA <input type="checkbox"/>
	FORMAT	NBRES DE PIECES	
ARDOISES CONFORMES A LA NORME EUROPEENNE : EN 12 326-1			

	NORME EUROPEENNE EN 12 326-1 (obligatoire)	MARQUE NF	Résultat Carrière : NF
Tolérance de Longueur	5 mm	3 mm	CONFORME
Tolérance de Largeur	5 mm	3 mm	CONFORME
Tolérance de rectitude	Si L < 500 mm : 5 mm max Si L > 500 mm : 1% de L max	Si L < 300 mm: 3mm max Si L > 300 mm: 1% de L max	CONFORME
Tolérance de planéité	ardoise très lisse : 0,9%.L ardoise lisse : 1%.L ardoise normale : 1,5%.L ardoise rugueuse : 2%.L	ardoise lisse : 1%.L ardoise normale : 1,5%.L ardoise rugueuse : 1,5%.L	ARDOISE LISSE
Epaisseur Nominale	Indiquée par le fabricant	pas de variation > 10% de l'épaisseur nominale	3,8 - 4,3 - 4,7 mm
Epaisseur individuelle	Aucune référence	pas d'écart de ± 25% par rapport à l'épaisseur nominale	CONFORME
Résistance mécanique	Indiquée par le fabricant	Norme NFP32301	CONFORME
Pyrites oxydables	Test remplacé par choc thermique et exposition au SO ₂	Test remplacé par choc thermique et exposition au SO ₂	-
Cycle Thermique	T1 : pas de changement d'aspect mais oxydation de surface admise. T2 : changement d'aspect et oxydation admis. T3 : oxydation avec risque de formation de trous admis.	T1 : retenu	T1
Exposition au SO₂	S1 : pas de changement d'aspect, pas de ramollissement. S2 : ramollissement avec obligation de majorer l'épaisseur de 5%. S3 : ramollissement avec obligation d'épaisseur > 8mm	S1 : retenu	S1
Masse volumique (g/cm³)	Aucune référence	≥ 2,6	2,81
Teneur en CaCO₃	Aucune limite	≤ 1,50%	0,10%
Teneur en carbonate non carbonaté	≤ 2%	≤ 1,5%	0,40%
Taux d'absorption d'eau	A1 : ≤ 0,60% A2 : > 0,60%	≤ 0,40%	A1

